BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

® Offenlegungsschrift

® DE 100 39 435 A 1

Aktenzeichen:

100 39 435.3

② Anmeldetag:

11. · 8. 2000

Offenlegungstag: 2

28. 2.2002

(5) Int. Cl.⁷: **H 01 L 33/00** H 01 S 5/30

(7) Anmelder:

OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. oHG, 93049 Regensburg, DE

(74) Vertreter:

Epping, Hermann & Fischer, 80339 München

1 Erfinder: Inventor

Schlereth, Karl-Heinz, 93133 Burglengenfeld, DE

(56) Entgegenhaltungen:

DE 29 51 000 A1 DE 129 72 30B US 52 64 715 A WO 96 37 000 A1


Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit erh\u00f6hter Strahlungsauskopplung und Herstellungsverfahren hierf\u00fcr
- ⑤ Die Erfindung beschreibt ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit erhöhter Strahlungskopplung, das einen zylindrischen Halbleiterkörper (8) mit einer aktiven Schicht (11) aufweist, die senkrecht zur Zylinderlängsechse (10) angeordnet ist. Die Strahlungsemission erfolgt vorwiegend in lateraler Richtung.

In der aktiven Schicht ist im Betrieb ein erster Bereich (4) und ein zweiter Bereich (5) gebildet, wobei im wesentlichen nur im ersten Bereich (4) Strahlung generiert beziehungsweise verstärkt wird.

Die Ausbildung des ersten Bereichs (4) kann durch Formung der Kontaktierung (12), Ausbildung von Isolationsringen (16), (17) oder Formung der aktiven Schicht (11) erfolgen.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung beirifft ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauelemen, gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Herstellungsverfahren hierfür.

[0002] Bei strahlungsemittierenden Halbleiterbauelenienten, wie beispielsweise Leuchtdieden oder Halbleiterlasern, besteht ein weithin bekanntes Problem darin, daß aufgrund von Totalreflexion ein Großteil der erzeugten Strahlung im Halbleiterkörper verbleibt und nicht ausgekoppelt wird. Die durch Totalreflexion verursachten Auskoppelverluste hängen unter anderem von der Form des Halbleiterkörpers und dem Halbleitermaterial ab.

[0003] Große Auskoppelverluste weisen hierbei insbesondere Materialien auf, die auf GaAs oder GaN basieren und 15 einen hohen Brechungsindex besitzen. Ein hoher Brechungsindex führt zu einem kleinen Totalreflexionswinkel (bezogen auf die Normale der reflektierenden Oberfläche) und damit zu einem geringen Auskoppungsgrad, da nur die Strahlungsanteile ausgekoppelt werden, die unter einem 20 Winkel auf die Auskoppelfläche einfallen, der kleiner ist als der Totalreflexionswinkel.

[0004] Bei zylindrischen Bauelementen mit vorwiegend lateraler Emissionsrichtung (senkrecht zur Zylinderlängsachse) wird das Totalreflexionsproblem weiter verschärft, 25 da der Zylindermantel als totalreflektierender Ringresonator wirkt und mit hoher Effizienz die Auskopplung der erzeugten Strahlung verhinden.

[0005] Zylindrische Bauelemente mit lateraler Emissionsrichtung stellen beispielsweise Microcavity-Laser dar, die 30 aus US 5,825,799 bekannt sind.

[0006] Gezeigt ist hier ein zylinderförmiger Halbleiterkörper mit einer aktiven Schichtfolge, wobei die einzelnen Schichtebenen senkrecht zur Zylinderlängsachse angeordnet sind. Die erzeugte Laserstrahlung propagiert in der 35 Schichtebene und wird über benachbarte Strukturen ausgekoppelt. Die Kopplung zwischen der laseraktiven Schicht und den Auskoppelstrukturen basiert dabei auf dem resonanten Tunneleffekt.

[0007] Solche zusätzlichen Auskopplungsstrukturen verursachen bei der Herstellung zusätzlichen Aufwand und müssen mit hoher Präzision auf die laseraktiven Schichten ausgerichtet werden. Weiterhin sind solche Strukturen auf bestimmte Lasertypen beschränkt.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein lateral strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement zu schaffen, das eine erhöhte Strahlungsausbeute aufweist und zugleich einfach und kostengünstig herstellbar ist.

[10009] Weiterhin ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Herstellungsverfahren hierfür anzugeben.

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach Patentanspruch 1 beziehungsweise durch ein Herstellungsverfahren nach einem der Patentansprüche 13 bis 18 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche 2 55 bis 12 und 19.

[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, den Halbleiterkörper des strahlungsemittierenden Halbleiterbauelements zylindrisch zu formen, wobei die aktive Schicht senkrecht zur Zylinderlängsachse angeordnet ist und die im Betrieh 60 generierte Strahlung zumindest teilweise senkrecht zur Zylinderlängsachse emittiert wird. Unter einem zylindrischen Körper ist hierbei neben einem Kreiszylinder allgemein ein Körper mit übereinstimmender Grund- und Deckstäche zu verstehen, beispielsweise ein Zylinder mit einer Ellipse oder 65 einem Oval als Grund- und Deckstäche.

[0012] In der aktiven Schicht ist ein erster Bereich ausgebildet, in dem elektromagnetische Strahlung generien wird.

[0013] Dieser ersie Bereich wird von einem zweiten Bereich umgeben, der strahlungsinaktiv ist. Unter strahlungsinaktiv ist hierbei zu versiehen, daß in diesem Bereich keine Strahlung erzeugt oder verstärkt wird oder daß eine Strahlungserzeugung oder -verstärkung in wesentlich geringerem Maß als im ersten Bereich stattfindet.

[10014] Lintsprechend ist der zweite Bereich für die im ersten Bereich erzeugte Strahlung transparent oder bis zu einem gewissen, Grad absorbierend gebildet.

[0015] Diese Anordnung bewirkt, daß der Strahlungsanteil, der unter einem größeren Winkel als dem Totalreflexionswinkel auf die Zylindermantelfläche auftrifft, verringert wird und daß eine mehrfache, zyklische Totalreflexion an der Zylindermantelfläche unterdrückt wird, Mit Vorteil werden so die Totalreflexionsverluste reduzien.

[0016] Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist der Halbleiterkörper als Halbleiterlasser ausgeführt. Dabei bildet die Zylindermantelfläche des Halbleiterkörpers den Laserresonator, so daß die generierte Laserstrahlung senkrecht zur Zylinderlängsachse emittien wird.

[0017] In der aktiven Schicht ist wiederum ein erster Bereich ausgebildet, der von einem zweiten Bereich umgeben ist, wobei die stimulierte Emission im wesentlichen im ersten Bereich stattfindet.

[0018] Diese Anordnung unterdrückt vorteilhafterweise die Ausbildung unerwünschter, da sehwer auskoppelbarer Ringmoden im Laserresonator.

[0019] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, den Halbleiterkörper beziehungsweise den Resonator als Kreiszylinder auszubilden.

[0020] Bei kreiszylindrischen Halbleiterkörpern können aufgrund der hohen Rotationssymmetrie besonders leicht zyklische Mehrfachtotalreflexionen beziehungsweise Ringmoden entstehen, so daß deren Unterdrückung durch die Erfindung hier von besonders großem Vorteil ist.

[0021] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist der erste, strahlungserzeugende oder -verstärkende Bereich kreisförmig gebildet. Mit Vorteil wird dadurch eine radial homogene Leuchtdichte erzielt.

[0022] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, den ersten Bereich kreisförmig und konzentrisch zur Zylinderlängsachse anzuordnen.

[0023] Bei Kreiszylindern ist unter Zylinderlängsachse die Rotationssymmetrieachse zu verstehen, bei Zylindern mit anderem Querschnitt die parallel zur Mantelfläche verlaufende Achse durch den Schwerpunkt der Querschnittsfläche. Mit Vorteil ist so der erste, strahlungsaktive Bereich gleichmäßig von der Mantelfläche beabstandet, so daß eine effiziente Unterdrückung der Ringinoden gewährleistet ist. [0024] Die aktive Schicht ist bei der Erfindung vorzugsweise als Einfachquantentopf (SQW, single quantum well) oder Mehrfachquantentopf (MQW, multiple quantum well) ausgeführt. Diese Schichtstrukturen erlauben den Aufbau von hocheffizienten Lasern mit geringer Schwellstromdichte.

10025] Quantentopfstrukturen lassen sich bevorzugt durch Schichtsysteme auf GaAs-Basis realisieren. Als Material eignen sich insbesondere neben GaAs die darauf basierenden ternären oder quaternären Mischsysteme AlGaAs. Al-GaSh, AlGaAsSb, InGaAsP sowie die verwandten Verbindungen wie InP oder GaSb.

[0026] Mit großem Vorteil wird hierbei die Ausbildung von Ringmoden verhinden, die ansonsten aufgrund des hohen Brechungsindex GaAs-basierender Materialien leicht entstehen können.

[0027] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, auf dem Halbleiterkörper oder im

Halbleiterkörper ringförmige Isolationsschichten auszubil-

[0028] Diese Isolationsschichten konzentrieren im Betrieb den Strom im Zentrum der aktiven Schicht, so daß sich dort der erste strahlungsemittierende oder strahlungsverstärkende Bereich ausbildet, während in die Randbereiche der aktiven Schicht kein Strom injiziert wird. Dort entsteht der strahlungsinaktive, den ersten Bereich umgebende zweite Bereich.

[6029] Die Ausbildung ringförmiger Isolationsstrukturen ist beispielsweise aus der VCSIII.-Technologie bekannt und etabliert und kann mit Vorteil bei der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden.

[0030] Die Isolationsschichten können dahei beispielsweise durch ringförmige Oxidschichten, semiisolierende 15 Halbleiterschichten oder ringförmige, im Betrieb sperrende pn-Übergänge gehildet sein.

[0031] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die aktive Schicht selbst in lateraler Richtung in der Größe des ersten Bereichs ausgebildet. Mit Vorteil 20 [0044] Es zeigen: kann in diesem Fall die Größe des ersten, strahlenden Bereichs bei der Herstellung sehr genau festgelegt werden.

[0032] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung weist auf einer Hauptsläche des zylindrischen Halbleiterkörpers eine Kontaktsläche auf, deren Fläche kleiner ist 25 als die Querschnittsfläche des zylindrischen Halbleiterkörpers und die im Zentrum der Hauptsläche ausgebildet ist.

[0033] Diese Kontaktfläche bewirkt mit Vorteil, daß im Betrieb in der aktiven Schicht ein Bereich bestromt wird. der etwa der axialen Projektion der Kontaktsläche auf die 30 aktive Schicht entspricht und den ersten Bereich bildet, während in die Randzone der aktiven Schicht kein Strom injiziert wird, so daß diese Randzone den zweiten Bereich bildet.

[0034] Alternativ kann sich die Kontaktfläche auch über 35 die gesamte Hauptfläche des Halbleiterkörpers erstrecken, wobei zwischen Kontaktsläche und Halbleiterkörper ein isolierender Ring, beispielsweise ein Oxidring, gebildet ist, der mit gleicher Wirkung dazu führt, daß nur das Zentrum der aktiven Schicht bestromt wird.

[0035] Mit großem Vorteil können beide Alternativen bei bestehenden Halbleiterstrukturen eingesetzt werden, da lediglich die außenliegende Kontaktgeometrie geändert wer-

[0036] Bei einem bevorzugten Herstellungsverfahren für 45 ein erfindungsgemäßes Bauclement mit einer ringförmigen Isolationsschicht wird diese Isolationsschicht durch selektive Abscheidung eines isolierenden Materials gebildet.

[0037] Ein weiteres vorteilhaftes Herstellungsverfahren besteht darin, einen ringförmigen Bereich des Halbleiterkör- 50 pers durch selektive Oxidation, Ionenimplantation oder Diffusion in einen Isolator umzuwandeln.

[0038] Bei Oxidation entsteht dabei auf chemischen Weg aus dem Halbleitermaterial ein nichtleitendes Oxid. Ionenimplantation führt, zu einer hohen Zahl von Gitterdetekten 55 [0056]. Gleiche oder gleichwirkende Teile sind hierbei mit. im Implantationsbereich, so daß der Halbleiter aufgrund der deformierten Gitterstruktur als Isolator wirkt. Durch Diffusion kann bei Verwendung eines geeigneten Diffusionsmaterials die Leitfähigkeit des Halbleiters im Diffusionsbereich so weit herabgesetzt werden, daß der Diffusionsbereich gegenüber dem diffusionsfreien Gebiet isolierend wirkt. Alle drei Verfahren werden häufig bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen verwendet und können daher leicht in den Herstellungsprozeß eines erfindungsgemäßen Bauelements integriert werden.

[0039] Bei einem weiteren bevorzugten Herstellungsverfahren wird die aktive Schicht durch selektive Epitaxie im-Zentrum des Halbleiterkörpers aufgewachsen, so daß die aktive Schicht selbst die Größe des ersten, strahlungsaktiven Bereichs festlegt. Mit Vorteil kann bei diesem Herstellungsverfahren auf Zusatzschritte zur Ausbildung einer ringförmigen Isolationsschicht verzichtet werden.

[0040] Bei einem weiterem Herstellungsverfahren wird zunächst in einem ersten Schritt die aktive Schicht über den gesamten Querschnitt des Halbleiterkörpers ausgebildet.

[0041] Im nächsten Schritt wird der ringförmige Randbereich dieser aktiven Schicht durch Implantation oder Diffusion durchmischt, so daß in diesem Bereich im wesentlichen keine Strahlungserzeugung im Betrieb stattfindet.

[0042] Dieses Verfahren ist besonders geeignet für Quantentopfschichten, die aufgrund der äußerst dünnen Schichtstrukturen leicht nachträglich durch Diffusion oder Implantation degradiert werden können.

[0043] Weitere Merkmale, Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung werden im folgenden anhand von zehn Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Fig. 1 bis 11 erläutert.

[0045] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements,

[0046] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements im Vergleich zum Stand der Technik,

[0047] Fig. 3 eine schematische, perspektivische Darstellung eines dritten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements.

[0048] Fig. 4 das Schwellenverhalten des ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauclements in Abhängigkeit der Größe des ersten, strahlungsverstärkenden Bereichs.

[0049] Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung eines vierten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements.

[0050] Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung eines fünften Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements,

[0051] Fig. 7 cine schematische Schnittdarstellung eines sechsten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements,

[0052] Fig. 8 eine schematische Schnittdarstellung eines siebten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements,

[0053] Fig. 9 eine schematische Schnittdarstellung eines achten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauelements.

[0054] Fig. 10 eine schematische Schnittdarstellung eines neunten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauclenients, und

[0055] Fig. 11 eine schematische Schnittdarstellung eines zehnten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Bauclements.

demselben Bezugszeichen versehen.

[0057] Fig. 1 zeigt den Querschnitt durch den Halbleiterkörper eines zylindrischen Microcavity-Lasers auf GaAs-Basis. Die Zylinderlängsachse steht senkrecht auf der Schnittebene. Die Zylindermantelsläche 1 bildet einen zylindrischen, im Schnitt kreisförmigen Resonator.

[0058] In einem solchen Resonator sind einerseits Moden 2 ausbreitungsfähig, die durch den Resonatormittelpunkt verlaufen und an der Mantelfläche 1 unter senkrechtem Einfall in sich zurückreflektiert werden (Zentralmoden). Bei der

Reflexion an der Mantelfläche 1 wird ein Teil der Strahlung aus dem Laserresonator ausgekoppelt.

[0059] Eine weitere ausbreitungsfähige Mode stellt die

Ringmode 3 in Form eines gleichseitigen Dreiecks dar. Diese Mode 3 milli unter 30° (bezogen auf die Mantelflächennormale im Austrest punkt) auf die Zylindermantelssäche 1 auf.

[0060] Da dieser Winkel größer ist als der Totalreflexionswinkel, der für GaAs gegen Luft 17.6° beträgt, läuft die Ringmode 3 unter Totalreflexion nahezu verlustfrei im Resonator um.

[0061] Ringmoden höherer Ordnung in Form von regelmäßigen Polygonen höherer Eckenzahl sind ebenfalls aus- 10 : [0073]: Bei dieser Geometrie trifft jeder aus dem ersten breitungsfähig. Aufgrund ihrer Propagationsart werden die Ringmode 3 und höhere Ringmoden als "Flüstergaleriemoden" (WG-Mode, wispering gallery mode) bezeichnet. Sie besitzen eine hohe Umlaufverstärkung und können daher leicht angeregt werden.

[10062] Die Ausbildung solcher WG-Moden ist nachteilig, da die von WG-Moden abgebaute Besetzungsinversionsdichte der erwünschten Zentralmode 2 nicht mehr zur Verfügung steht, so daß die Zentralmode 2 abgeschwächt oder sogar ausgelöscht wird.

[0063] Die Erfindung unterdrückt ein Anschwingen dieser WG-Moden dadurch, daß der verstärkende, laseraktive erste Bereich 4 im Zentrum der Querschnittsfläche ausgebildet

[0064] Dadurch ist der Überlapp zwischen dem Modenvo- 25 lumen und dem laseraktiven Bereich bei der WG-Mode 3 geringer als bei der Zentralmode 2.

[0065] Entsprechend erfährt die WG-Mode 3 eine geringere Umlaufverstärkung als die Zentralmoden 2, so daß bevorzugt die erwünschte und auskoppelfähige Zentralmoden 2 anschwingt. Da der Brechungsindex der beiden Bereicho 4 und 5 annähernd gleich ist, ist der Totalreflexionswinkel an dieser Grenzfläche so groß, daß sich innerhalb des laseraktiven Bereichs 4 keine WG-Moden ausbilden können.

[10066] Die Richtung der Zentralmode 2 und der WG- 35 Mode 3 ist aufgrund der Rotationssymmetrie des Resonators nicht festgelegt. Im Betrieb bildet sich daher eine Vielzahl von Zentralmoden verschiedener Richtung aus. Die in Fig. 1 gezeigten Moden 2 und 3 sind nur ein mögliches Beispiel. [0067] In Fig. 2a ist der Fig. 1 entsprechende Querschnitt 40 durch den kreiszylindrischen Halbleiterkörper einer Hochleistungs-LED gezeigt. Zum Vergleich ist in Fig. 2b eine LED nach dem Stand der Technik dargestellt.

[0068] Bei der LED nach dem Stand der Technik ist die aktive Schicht durchgehend über den gesamten Querschnitt ausgebildet. Die in den Randschichten erzeugte, lateral cinitierte Strahlung, beispielhaft anhand des Randbereichs 6 dargestellt, trifft zu großen Teilen unter einem so flachen Winkel auf der Zylindermantelfläche 1 auf, daß diese Strahlungsanteile 7 dort totalroflektiert werden. Entsprechend 50 wird nur ein geringer Anteil der erzeugten Strahlung ausge-

[0069] Der totalreflektierte Strahlungsanteil 7 läuft unter zyklischer Mehrfachtotalreflexion im Halbleiterkörper um und vermindert so die Strahlungsausbeute.

[0070] Bei der in Fig. 2a dargestellten LED hingegen ist der strahlungserzeugende, erste Bereich 4 kreisförmig und konzentrisch zur Zylinderquerschnittsfläche ausgebildet, wohei der strahlungserzeugende erste Bereich 4 kleiner ist als die Zylinderquerschnittsfläche. Der Brechungsindex des 60 strahlungsaktiven Bereichs 4 und des ihn umgebenden strahlungsinaktiven Bereichs 5 ist annähernd gleich.

[0071] Durch die Konzentration der Strahlungserzeugung auf den innerer Bereich 4 wird Einfallswinkel auf die Zylindermantelfläche 1 verringert und damit der Anteil der totalreflektierten Strahlung verringert beziehungsweise die Strahlungsaushoute erhöht.

[0072] Besonders vorteilhaft ist es hierbei, das Radienver-

hältnis gemäß der Formel

$$\frac{r}{R} \leq \frac{n_0}{n}$$

zu wählen, wohei r den Radius des ersten Bereichs 4, R den Radius der Querschnittsfläche, n den Brechungsindex des Halbleitermaterials und no den Brechungsindex des den Halbleiterkörper umgebenden Mediums bezeichnet.

Bereich 4 emittierte Lichtstrahl unter einem kleineren Winkel als dem Totalreflexionswinkel auf die Mantelfläche 1 auf, so daß keine Totalreflexion an der Mantelfläche auftritt. [0074] In Fig. 3 ist perspektivisch ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement dargestellt, dessen Querschnitt dem in Fig. 1 beziehungsweise 2a dargestellten Querschnitt entspricht.

[0075] Das Bauclement besteht aus einem kreiszylindrischen Halbleiterkörper 8, der auf ein elektrisch leitfähiges Substrat 9 aufgebracht ist. Auf der dem Halbleiterkörper 8 abgewandten Seite weist das Substrat 9 eine Kontaktsläche 14 auf.

[0076] In dem Halbleiterkörper 8 ist senkrecht zur Zylinderlängsachse 10 eine aktive Schicht oder eine Folge von aktiven Schichten 11 ausgebildet, die sich über den gesamten Querschnitt des Halbleiterkörpers 8 erstreckt,

[9077] Auf einer Hauptfläche des Halbleiterzylinders 8 ist. ein kreisförmiger Kontakt 12 gebildet und konzentrisch zum Zylinderquerschnitt angeordnet. Der Radius der Kontaktfläche 12 ist hierbei kleiner als der Radius des Halbleiterkörpers 8. Im Betrieb wird daher nur ein kreisförmiger Bereich im Zentrum der aktiven Schicht bestromt. Dieser Bereich bildet den strahlungsaktiven, ersten Bereich 4, da nur diesem Bereich Strahlung generien beziehungsweise bei einem Laser verstärkt wird, während der Außenring 14 den strahlungsinaktiven, zweiten Bereich 5 bildet.

[0078] In Fig. 4 ist für einen Halbleiterlaser mit einem Fig. 1 entsprechenden Querschnitt die Schwellenverstärkung gih in Abhängigkeit von dem Verhältnis q der Fläche des laseraktiven ersten Bereichs 4 zur Gesamtquerschnittsfläche für die in Fig. 1 gezeigte Zentralmode 2 und WG-Mode 3 Moden aufgetragen.

[0079] Die Schwellenverstärkung einer Mode ist die Verstärkung, für die bei einem Resonatorumlauf Gesamtgewinn und Gesamtverlust gleich sind.

[0080] Für die Schwellenverstärkung gth der Zentralmode 2 gilt dabei folgender Zusammenhang:

$$\rho_Z e^{2rg_{th}-2(R-r)\alpha} = 1,$$

wohei r den Radius des ersten Bereichs 4, R den Radius der Querschnittsfläche, ρ_Z den Reslexionsgrad der Auskoppelflächen und α die Absorption im strahlungsinaktiven, zweiten Bereich bezeichnet.

[0081] Ohne Verspiegelung ergibt sich der Reflexionsgrad Pz aus den Fresnelgleichungen für senkrechte Inzidenz zu

$$\rho_{z} = \frac{(n - n_{0})^{2}}{(n + n_{0})^{2}}.$$

[0082] Der Brechungsindex des Halbleiterkörpers ist dabei durch n, der Brechungsindex des umgebenden Medium durch no gegeben.

[0083] Für die Schwellenverstärkung gin der WG-Mode 3 gilt entsprechend:

$$\rho_{\Delta}e^{2sg_{th}-(\sqrt{3}R-2s)\alpha}=1$$

$$mit s = \sqrt{r^2 - \frac{R^2}{4}}$$

[0084] Da die WG-Mode unter Totalreflexion umläuft, beträgt der Reflexionsgrad ρ_{Δ} nahgzu 100%.

[0085] Die Strecke s ist ein Maß für den Überlapp zwischen Modenvolumen und laseraktivem Bereich. Die Gesamtlänge der innerhalb des laseraktiven Bereichs 4 liegenden Anteile der WG-Mode 3 bei einem Umlauf beträgt 6s. [0086] Aufgetragen ist in Fig. 4 die Schwellenverstärkung 19 für die Zentralmode 2 und Schwellenverstärkung 20 für die WG-Mode 3 in Abhängigkeit des Verhältnisses q der Fläche des ersten Bereichs 4 zur Querschnittsfläche des Halbleiterkörpers. Im Betrieb schwingt bevorzugt die Mode mit der geringeren Schwellenverstärkung an.

[0087] Wie die Abhildung zeigt, besitzt die Zentralmode 2 bis zu einem Flächenverhältnis von 0,64 eine geringere. Schwellenverstärkung als die WG-Mode 3 und schwingt daher bevorzugt an. Für ein Flächenverhältnis unter 0,25, entspechend einem Radienverhältnis von 0,5, überlappt die 25 WG-Mode nicht mehr mit dem Verstärkungsbereich 4, so daß in diesem Fall die WG-Mode 3 nicht anschwingen kann. [0088] Für Radienverhältnisse unter 0,5 ist somit auch die Schwellenverstärkung gih für die WG-Mode 3 nicht mehr definiert.

[0089] Ein Radienverhältnis von 0,5 ist aufgrund der effizienten Unterdrückung von WG-Moden bei gleichzeitiger Maximierung der Größe des ersten, strahlungsaktiven Bereichs 4 besonders vorteilhaft.

[0090] Da höhere WG-Moden näher an der Zylinderman- 35 telfläche 1 propagieren als die WG-Mode 3, werden diese Moden noch stärker als die WG-Mode 3 unterdrückt.

[0091] In Fig. 5 bis 11 sind sieben verschiedene Realisierungen der Erfindung in einer Schnittansicht gezeigt.

[0092] Das in Fig. 5 gezeigte Bauelement entspricht dabei 40 dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel. Der auf ein Substrat 9 aufgebrachte, zylindrische Halbleiterkörper 8 ist mit einem kreisförmigen Kontakt 12 versehen, dessen Radius kleiner ist als der Radius des Halbleiterkörpers. Im Betrieb wird nur in das kreisförmige Zentrum 13 der aktiven 45 Schicht 11 Strom 15 eingeleitet und so der strahlungsaktive erste Bereich 4 ausgebildet.

10093] Ein ähnlicher Stromfluß kann mit dem in Fig. 6 gezeigten Bauelement erreicht werden. Hier ist auf dem Halbleiterkörper 8 eine Isolationsschicht 16 abgeschieden, die 50 eine Hauptsläche des Halbleiterkörpers 8 ringförmig abdeckt. Auf dieser Isolationsschicht 16 ist eine Kontaktsläche 12 über den gesamten Querschnitt des Halbleiterbauelements ausgebildet. In den Halbleiterkörper 8 wird nur durch den von der Isolationsschicht 16 unbedeckten Bereich 55 Strom 15 injiziert. Wie oben beschrieben bildet sich daher nur im Zentrum 13 der aktiven Schicht 11 ein erster, strahlungsaktiver Bereich 4 aus.

[0094] Eine weitere Möglichkeit, diesen Bereich 4 zu bilden, ist in Fig. 7 gezeigt. Hier ist in der Nähe der aktiven 60 Schicht eine ringförmige Isolationsschicht 17 eingebracht. Durch diesen Isolationsring wird ebenfalls der Strom 15 im Zentrum 13 der aktiven Schicht 11 konzentriert. Der Isolationsring 17 kann dabei durch eine ringförmige Oxidschicht, durch eine ringförmige, protonenisoliene Halbleiterschicht 65 oder einen ringförmigen, sperrenden pn-Übergang gebildet sein.

[0095] Alternativ kann wie in Fig. 8 dargestellt, die ring-

förmige Isolationsschicht 17 auch direkt auf der aktiven Schicht 11 abgeschieden sein, beispielsweise durch eine semiisolierende Halbleiterschicht oder eine der oben genannten Möglichkeiten.

100961 Das in Fig. 9 gezeigte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von den bisherigen Ausführungsbeispielen darin, daß die aktive Schicht 11 nur im Zentrum und nicht über den gesamten Querschnitt des Halbleiterkörpers ausgebildet ist. Hier ist der erste, strahlungsaktive Bereich 4 durch die Größe der aktiven Schicht 11 selbst gegeben, der strahlungsinaktive Bereich wird von dem die aktive Schicht lateral umgebenden Halbleitennaterial gebildet. Eine solche, lateral begrenzte aktive Schicht kann beispielsweise mittels selektiver Epitaxie aufgewachsen werden.

10097] Eine weitere Möglichkeit der Ausbildung einer lateral begrenzten aktiven Schicht 11 besteht darin, die aktive Schicht 11 zunächst über den gesamten Querschnitt des Halbleiterkörpers 8 auszubilden und danach die Randzone der aktiven Schicht 11 so zu behandeln, daß hier keine Strahlungserzeugung mehr stattfinden kann, Fig. 11. Bei SQW- und MQWstrukturen kann dies beispielsweise durch diffusions- oder implantationsinduzierte Durchmischung der Quantenschichten erfolgen.

[0098] Ein weiteres, auf Ionenimplantation oder Diffusion beruhendes Ausführungsbeispiel ist in Fig. 10 gezeigt. Hier ist durch Protonenisolation oder Diffusion die Leitfähigkeit der Mantelschicht 18 des Halbleiterkörpers 8 so verringert, daß im Betrieb nur das Zentrum des Halbleiterkörpers 8 von Strom 15 durchflossen wird und so der strahlungsaktive, erste Bereich 4 im Zentrum der aktiven Schicht 11 ausgebildet wird.

[0099] Die beschriebenen Techniken zur Ausbildung eines erfindungsgemäßen Halbleiterkörpers sind dem Fachmann bekannt und werden häufig bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen angewandt. Daher erfordern die angegebenen Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren vorteilhafterweise keinen besonderen Mehraufwand bei der Herstellung.

[0100] Die Erläuterung der Erfindung anhand der oben beschriebenen Ausführungsbeispiele ist selbstverständlich nicht als Beschränkung der Erfindung zu verstehen. Die Merkmale der einzelnen Ausführungsbeispiele sind nicht auf das jeweilige Ausführungsbeispiel beschränkt, sondem können je nach Erfordernis auch kombiniert werden.

Patentansprüche

1. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit einer aktiven Schicht (11), einer Komaktsläche (12) und einem zylinderförmigen Halbleiterkörper (8), wobei die aktive Schicht (11) senkrecht zur Zylinderlängsachse (10) angeordnet ist und die im Betrieb generierte Strahlung zumindest teilweise senkrecht zur Zylinderlängsachse (10) emittiert wird, dadurch gekennzeichnet, daß im Betrieb in der Ebene der aktiven Schicht (11) ein erster Bereich (4) und ein zweiter Bereich (5) gebildet sind, wobei die Strahlung im wesentlichen nur im ersten Bereich (4) erzeugt wird und der erste Bereich (4) von dem zweiten Bereich (5) umgeben ist.

2. Strahlungsemittierendes Halbleiterbaueleinent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper (8) als Halbleiterlaser ausgeführt ist, wobei der Halbleiterkörper (8) einen zylindrischen Resonator bildet und die im Betrieb erzeugte Laserstrahlung senkrecht zur Zylinderlängsachse (10) emittiert wird und die stimulierte Emission im wesentlichen im ersten Bereich (4) stattfindet.

3. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach

15

Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper (8) als Kreiszylinder geformt ist.

- Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Bereich (4) kreisförmig gebildet ist.
- 5. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Bereich (4) kreisförmig gebildet ist und konzentrisch zur Zylinderlängsachse (10) angeordnei ist.
- 6. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper (8) GaAs, AlGaAs, AlGaSb, AlGaAsSb, InGaAsP, InP oder GaSb oder ein darauf basierendes Material enthält.
- 7. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Halbleiterkörper (8) mindestens ein Isolationsring (17) ausgebildet ist, der im Betrieb den Strom (15) zum ersten Bereich (4) hinführt,
- 8. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der mindestens eine Isolationsring (17) durch eine semiisolierende Schicht mit leitfähigent Zentrum, einen ringförmigen, im Betrieb sperrenden pn-Übergang oder eine 25 ringförmige Oxidschicht gebildet ist.

9. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6. dadurch gekennzeichnet, daß die laterale Ausdehnung der aktiven Schicht (11) dem ersten Bereich (4) entspricht.

- 10. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Kontaktfläche (12) der lateralen Ausdehnung des ersten Bereichs (4) entspricht. 11. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 35 nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktsläche (12) über den gesamten Querschnitt des Halbleiterkörpers (8) ausgebildet ist und zwischen der Kontaktsläche (12) und dem Halbleiterkörper (8) ein Isolationsring (16) angeordnet ist. 40 12. Strahlungsemittierendes Halbleiterhauelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der mindestens eine Isolationsring (17) durch eine ringförnuge Oxidschicht gebildet ist.
- 13. Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauelements nach Anspruch 7 oder 11. dadurch gekennzeichnet, daß der Isolationsring (16), (17) durch Abscheidung eines isolierenden Materials gebildet wird.
- Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauelements nach Anspruch 7 oder
 dadurch gekennzeichnet, daß der Isolationsring
 (16), (17) durch selektive Oxidation der Ringfläche gebildet wird.
- 15. Verlahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauelements nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Isolationsring (17) durch selektive Ionenimplantation im Ringbereich gebildet wird.
- 16. Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauelements nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Isolationsring (17)
 durch selektive Diffusion eines Materials in den Ringbereich gebildet wird, das die Leitfähigkeit des Halbleiterkörpers (8) in diesem Bereich mindert.
- 17. Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauelements nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet, daß die aktive Schicht (11)

durch selektive Epitaxie im Zentrum des zylindrischen Halbleiterkörpers ausgebildet wird.


- Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterhauelements nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch die Schritte
 - Ausbildung einer aktiven Schicht (11), die sich über die gesamte Querschnittsfläche des zylindrischen Halbleiterkörpers (8) erstreckt,
 - Durchmischung der dem zweiten Bereich (5) entsprechenden Anteile der aktiven Schicht durch Diffusion oder Implantation, so daß in dem durchmischten Bereich im Betrieb im wesentlichen keine Strahlung erzeugt wird.
- 19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die aktive Schicht als Einfachquantentopf oder Mehrfachquantentopf ausgebildet wird.


Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen


- Leerseite -

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Nummer: Int. Cl./: Offenlegungstag:









Nummer: Int. Cl.⁷:


Offenlegungstag:

FIG 3





Nummer: Int. CI,⁷; Offenlegungstag:






Nummer: Int. Cl.⁷; Offenlegungstag:







Nummer: Int. Cl.⁷:

Offenlegungstag:

DE 100 39 435 A1 H 01 L 33/00



